

Fabricso Protexa 170



Artikel-Nr.	31805	31807	31808	31809	31817	31818	31828	31835
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,30	0,28	0,27
Direkte Solartransmission	0,14	0,20	0,15	0,27	0,19	0,15	0,12	0,17
Direkte Solarreflexion	0,28	0,40	0,33	0,02	0,33	0,28	0,25	0,44
Direkte Solarabsorption	0,58	0,34	0,52	0,12	0,48	0,57	0,03	0,39
Lichttransmission	0,04	0,11	0,05	0,28	0,08	0,05	0,04	0,07
Lichtreflexion	0,04	0,34	0,08	0,06	0,12	0,04	0,06	0,26
UV-Transmission	0,04	0,09	0,05	0,05	0,08	0,05	0,03	0,05
UV-Schutzfaktor (UPF)	25	15	20	20	10	20	35	20
g _{lass} – Verglasungstyp A	0,20	0,22	0,20	0,26	0,23	0,20	0,20	0,20
g _{lass} – Verglasungstyp B	0,17	0,19	0,17	0,23	0,20	0,17	0,17	0,17
g _{lass} – Verglasungstyp C	0,12	0,15	0,12	0,18	0,15	0,13	0,13	0,13
g _{lass} – Verglasungstyp D	0,08	0,10	0,09	0,12	0,10	0,09	0,09	0,09
Öffnungsfaktor	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Luftdurchlässigkeit	3	0	3	0	1	3	3	1
Tageslichtnutzung	0	1	0	2	0	0	0	1
Sichtschutz bei Nacht	2	1	2	0	1	2	2	2
Sicht nach außen	2	2	2	2	3	2	2	1
Sommerlicher Wärmeschutz (kl. – mittel)	2/4	1/4	2/4	1/3	2/4	2/4	2/4	2/4

g_{las} – Verglasungstyp: A: U = 5,8 W/m²K; g = 0,85 C: U = 1,2 W/m²K; g = 0,59
 B: U = 2,9 W/m²K; g = 0,76 D: U = 1,1 W/m²K; g = 0,32

★ = Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Die oben genannten technischen Werte sind Durchschnittswerte, die entsprechend der Art der Produktion dieser Datenreihe ermittelt wurden. Sie stellen keine wesentlichen Produkteigenschaften und keine zugesicherten Eigenschaften der gelieferten Ware dar. Eine Garantie wird nicht gegeben.