

Fabricso Solara 120 Uni

Klassischer Markisenstoff | UPF 50+ & Strapazierfähig

Klassischer Outdoor-Markisenstoff aus 100 % Polyester in Leinwandbindung. Stückgefärbt, mit SNC-Imprägnierung, hoher Reißfestigkeit, wasser- und schmutzabweisender Oberfläche sowie zertifiziertem UPF 50+ Sonnenschutz.



ARTIKELNUMMER
FA013241

DOKUMENT
FDS-FA013241

VERSION
V1.0



QR-Code
[324 - Markisenstoff - Blockstreifen und Faux Uni \(garngefärbt\) - Fabricso - fabricso](#)

Quick Facts

120 cm
Warenbreite

250 g/m²
Flächengewicht

100 %
Polyester

UPF 50+
UV-Schutz

-
Rapport

0,37 mm
Dicke

≥450 mm
Wasserdruck

-30/+90 °C
Temperatur

Produktprofil

Outdoor ★★★★★
Wasserabweisung ★★★★★
UV-Schutz ★★★★★
Pflege ★★★★★

Technische Kerndaten

Eigenschaft	Norm	Messwert	Toleranz
Bindung	-	Leinwand	-
Material	(EU) 1007/2011	100 % Polyester	-
Fertigbreite	EN 1773	120 cm	± 0,5 cm
Gewicht	EN 12127	250 g/m²	± 5 %
Rapport	-	-	± 3 %
Dicke	ISO 5084	0,37 mm	± 10 %
HS-Code	-	54079200	-
Sonnenschutz	EN 13758-1	UPF 50+	Messwert > UPF 120

Technische Eigenschaften

Herstellerdaten strukturiert im Fabricso-Design - alle Angaben als Durchschnittswerte.

Schutz & Beständigkeit

Eigenschaft	Norm	Wert	Toleranz
Wasserdruckbeständigkeit	EN 20811	≥ 45 mbar (≥ 450 mm)	-
Wasserabweisung	EN ISO 4920 / AATCC 22	≥ 4-5 / 5	- 1 Note
Ölabweisung	EN ISO 14419	≥ 4 / 8	- 1 Note
Wetterechtheit	ISO 105-B04	≥ 7/8 Blau; ≥4-5/5 Grau	- 0,5 Note
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7/8 Blau; ≥4-5/5 Grau	- 0,5 Note
Reibechtheit trocken/nass	ISO 105-X12	5 / 5	- 1 Note
Chlorechtheit	ISO 105-E03	≥ 4-5 / 5	- 1 Note

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft	Norm	Wert	Tol.
Höchstzugkraft · Kette	ISO 13934-1	≥ 2.200 N / 5 cm	± 10 %
Höchstzugkraft · Schuss	ISO 13934-1	≥ 1.200 N / 5 cm	± 10 %
Zugkraftdehnung · Kette	ISO 13934-1	≥ 45 %	± 10 %
Zugkraftdehnung · Schuss	ISO 13934-1	≥ 30 %	± 10 %
Temperaturbeständigkeit	DIN 53361	-30 °C bis +90 °C	± 10 °C

Ausrüstung & Konformität

SNC-Imprägnierung Schmutz- und wasserabweisend, luftdurchlässig, wetterbeständig und verrottungsfest.	OEKO-TEX® STANDARD 100 · Produktklasse IV
REACH Keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1), Stand Juni 2022.	Pflege Mit Wasserstrahl ohne Hochdruck abspülen; bei Bedarf weich reinigen und nachspülen. Max. 30 °C warmes Wasser verwenden.


Weitere technische Angaben

Bereich	Angabe	Hinweis
Aufmachungsart	gerollt + folienverpackt auf Palette	Rollenware
Stücklängen	ca. 60 m	produkt- und lagerabhängig
Verarbeitung	nur partieweise zusammen verarbeiten	Chargen/Partien nicht mischen
Knick- und Legestreifen	Falten können optisch sichtbar werden	kein Einfluss auf Funktion oder Lebensdauer
Licht- und Strahlungswerte	EN 14501	siehe Variantenwerte 32414-32475

Hinweis: Die technischen Daten sind Durchschnittswerte und beschreiben Produkteigenschaften sowie Materialzusammensetzung. Farbabweichungen im handelsüblichen Bereich sind möglich. Eine Garantie wird nicht gegeben.

Anwendungsbereiche

Inspiration und Einsatzempfehlungen für Fabricso Solara 120 Uni




Markise

Terrassen, Balkone und klassische Gelenkarmmarkisen



Fensterbeschattung

Außenliegender Sonnenschutz mit textilem Charakter



Pergola & Terrasse

Großflächige Beschattung für private und gewerbliche Außenbereiche



Sonnenschirm

Robustes Gewebe für Schirme und Outdoor-Beschattung



Outdoor-Kissen

Dekorative Anwendungen mit wasserabweisender Oberfläche



Fassadenlösung

Moderner textiler Sonnenschutz für klare Architektur

Warum Fabricso?

Lagerware

schnelle Verfügbarkeit

Große Auswahl

viele Stoffarten und Breiten

Beratung

persönliche Projektunterstützung

Europaweiter Versand

für Handel und Objekt

B2B & Export

Angebote auf Anfrage

Masterdaten

einheitliche technische Dokumente

Muster, Verfügbarkeit und individuelle Angebote

www.fabricso.de · info@fabricso.de · +49 171 4881951



QR