

Fabricso Solara 120

Gestreifter Markisenstoff | UPF 50+ & Große Rapport-Auswahl

Hochwertige Outdoor- und Funktionsstoffe, sorgfältig ausgewählt für langlebige, zuverlässige und vielseitige Anwendungen..



ARTIKELNUMMER

FA013281

DOKUMENT

FDS-FA013281

VERSION

V1.0

QR-Code

[328 - Markisenstoff - Blockstreifen und Faux Uni \(garngefärbt\) - Fabricso - fabricso](#)

Quick Facts



120 cm

Warenbreite



250 g/m²

Flächengewicht



100 %

Polyester



UPF 50+

UV-Schutz



12, 15, 17, 24,
30, 40, 60 cm

Rapport



0,37 mm

Dicke



≥450 mm

Wasserdruck



-30/+90 °C

Temperatur

Produktprofil

Outdoor

★★★★★

Wasserabweisung

★★★★★

UV-Schutz

★★★★★

Pflege

★★★★★

Technische Kerndaten

Eigenschaft	Norm	Messwert	Toleranz
Bindung	-	Leinwand	-
Material	(EU) 1007/2011	100 % Polyester	-
Fertigbreite	EN 1773	120 cm	± 0,5 cm
Gewicht	EN 12127	250 g/m²	± 5 %
Rapport	-	12, 15, 17, 24, 30, 40, 60 cm	± 3 %
Dicke	ISO 5084	0,37 mm	± 10 %
HS-Code	-	54075300	-
Sonnenschutz	EN 13758-1	UPF 50+	Messwert > UPF 120

Technische Eigenschaften

Herstellerdaten strukturiert im Fabricso-Design - alle Angaben als Durchschnittswerte.

Schutz & Beständigkeit

Eigenschaft	Norm	Wert	Toleranz
Wasserdruckbeständigkeit	EN 20811	≥ 45 mbar (≥ 450 mm)	-
Wasserabweisung	EN ISO 4920 / AATCC 22	≥ 4-5 / 5	- 1 Note
Ölabweisung	EN ISO 14419	≥ 4 / 8	- 1 Note
Wetterechtheit	ISO 105-B04	≥ 7/8 Blau; ≥4-5/5 Grau	- 0,5 Note
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7/8 Blau; ≥4-5/5 Grau	- 0,5 Note
Reibechtheit trocken/nass	ISO 105-X12	5 / 5	- 1 Note
Chlorechtheit	ISO 105-E03	≥ 4-5 / 5	- 1 Note

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft	Norm	Wert	Tol.
Höchstzugkraft · Kette	ISO 13934-1	≥ 2.200 N / 5 cm	± 10 %
Höchstzugkraft · Schuss	ISO 13934-1	≥ 1.200 N / 5 cm	± 10 %
Zugkraftdehnung · Kette	ISO 13934-1	≥ 45 %	± 10 %
Zugkraftdehnung · Schuss	ISO 13934-1	≥ 30 %	± 10 %
Temperaturbeständigkeit	DIN 53361	-30 °C bis +90 °C	± 10 °C

Ausrüstung & Konformität

SNC-Imprägnierung Schmutz- und wasserabweisend, luftdurchlässig, wetterbeständig und verrottungsfest.	OEKO-TEX® STANDARD 100 · Produktklasse IV
REACH Keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1), Stand Juni 2022.	Pflege Mit Wasserstrahl ohne Hochdruck abspülen; bei Bedarf weich reinigen und nachspülen. Max. 30 °C warmes Wasser verwenden.

Weitere technische Angaben

Bereich	Angabe	Hinweis
Aufmachungsart	gerollt + folienverpackt auf Palette	Rollenware
Stücklängen	ca. 60 m	produkt- und lagerabhängig
Verarbeitung	nur partieweise zusammen verarbeiten	Chargen/Partien nicht mischen
Knick- und Legestreifen	Falten können optisch sichtbar werden	kein Einfluss auf Funktion oder Lebensdauer
Licht- und Strahlungswerte	EN 14501	siehe Variantenwerte 32414-32475

Hinweis: Die technischen Daten sind Durchschnittswerte und beschreiben Produkteigenschaften sowie Materialzusammensetzung. Farbabweichungen im handelsüblichen Bereich sind möglich. Eine Garantie wird nicht gegeben.

Anwendungsbereiche

Inspiration und Einsatzempfehlungen für Fabricso Solara 120 Uni



Markise

Terrassen, Balkone und klassische Gelenkarmmarkisen




Fensterbeschattung

Außenliegender Sonnenschutz mit textilem Charakter



Pergola & Terrasse

Großflächige Beschattung für private und gewerbliche Außenbereiche



Sonnenschirm

Robustes Gewebe für Schirme und Outdoor-Beschattung



Outdoor-Kissen

Dekorative Anwendungen mit wasserabweisender Oberfläche



Fassadenlösung

Moderner textiler Sonnenschutz für klare Architektur

Warum Fabricso?

Lagerware

schnelle Verfügbarkeit

Große Auswahl

viele Stoffarten und Breiten

Beratung

persönliche Projektunterstützung

Europaweiter Versand

für Handel und Objekt

B2B & Export

Angebote auf Anfrage

Masterdaten

einheitliche technische Dokumente

Muster, Verfügbarkeit und individuelle Angebote

www.fabricso.de · info@fabricso.de · +49 171 4881951