

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

Fabricso Nautica 150 Bootsstoff

Bezeichnung/ designation	Norm/ standard	Prüf- richtung/ test direction	Messwert/ measured value	Einheit/ unit	Toleranz/ tolerance
Beschreibung/ description	uni gewebter Persenningstoff aus spinndüsengefärbten Polyester-Fasergarn mit einseltiger pigmentierter Polyurethanbeschichtung/ uni plain boat cover fabric made of spun-dyed polyester fibre yarn, with a pigmented polyurethan coating on one side				
Bindung/ weave	Leinwand/ linen weave				
Material/ material composition	(EU) No 1007/2011		100% Polyester		
Fertigbreite/ width	EN 1773		150 (59.1)	cm (inch)	+/- 0,5 cm +/- 0.2 inch
Gewicht/ weight	EN 12127		380 (11.2)	g/m² (oz/yd²)	+/- 5 %
Dicke/ fabric thickness	ISO 5084		0,45 (17.7)	mm (mil)	+/- 10 %
Zolltarifnummer/ HS-Code	59032090				
Wasserdruckbeständigkeit/ water pressure resistance	EN 20811		≥ 150 (≥ 1500)	mbar (mm)	---
Wasserabweisung / water repellency	EN ISO 4920 (AATCC 22)	---	≥ 4 [ml H] (Note 90-100)	Note/ grade	- 1 Note (- 10 Note)
Ölabweisung / oil repellency	EN ISO 14419	---	≥ 4 [ml H]	Note/ grade	- 1 Note
Wetterechtheit/ weather fastness	ISO 105-B04		≥ 7-8 [ml H] ^a Blaumaterial/ blue scale	Note/ grade	- 0,5 Note
			≥ 4-6 [ml H] ^a Graumaterial/ grey scale	Note/ grade	- 0,5 Note
Lichtechtheit/ light fastness	ISO 105-B02		≥ 7-8 [ml H] ^a Blaumaterial/ blue scale	Note/ grade	- 0,5 Note
			≥ 4-6 [ml H] ^a Graumaterial/ grey scale	Note/ grade	- 0,5 Note
Reibechtheit/ colourfastness to rubbing	ISO 105-X12	trocken/ dry	≥ 4-5 [ml H]	Note/ grade	- 1 Note
		nass/ wet	≥ 4-5 [ml H]	Note/ grade	- 1 Note
Chlorochtheit/ fastness to chlorine	ISO 105-E03	---	≥ 4-5 [ml H]	Note/ grade	- 1 Note
Meerwasserechtheit/ Sea Water Resistance	ISO 105-E02	---	≥ 4-5 [ml H]	Note/ grade	- 1 Note
Höchstzugkraft/ maximum tensile force	ISO 13934-1	Kettel/ warp	≥ 2.700	N	+/- 10%
		Schuß/ weft	≥ 1.750	N	+/- 10%
Höchstzugkraftdehnung/ maximum tensile elongation	ISO 13934-1	Kettel/ warp	≥ 30	%	+/- 10%
		Schuß/ weft	≥ 22	%	+/- 10%
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance	DIN 53361		-30 / +90	°C	+/- 10°C
Licht- und strahlungstechnische Parameter/ light and radiation values	EN 14501	auf Anfrage/ on demand			
Sonnenschutzfaktor/ Solar UV protective properties	EN 13758-1		UPF 50+ (gemessener Wert/ measured value > UPF 80)		